

## CERTIFICADO DE GARANTÍA DEL TRATAMIENTO

EMPRESA TRATAMIENTO

SAGA FORESTAL S.L.

CLIENTE	
FECHA TRATAMIENTO	
ESPECIE MADERA TRATADA	Pinus Sylvestris ( D.O Pino Soria / Burgos )
GRADO DE HUMEDAD (%)	16%
TIPO DE PRODUCTO / CANTIDAD	
PROTECTOR MADERA APLICADO	TANALITH E-3492
METODO DE IMPREGNACIÓN	Autoclave Vacío- Presión - Vacío (Sistema BETHELL)
CUBRE RIESGO	Riesgo 4
PORCENTAJE DE IMPREGNACIÓN DE LA MADERA TRATADA	75%
PROCESO REALIZADO Y TIEMPOS DE IMPREGNACIÓN	1º Vacío inicial a -0,73 bar: 60 min. 2º Presión a 12 bar: 120 min. 3º Vacío final a -0,73 bar: 60 min.
FABRICANTE DEL PROTECTOR	LONZA GROUP
PROVEEDOR DEL PROTECTOR	ARCH TIMBER PROTECTION LTD

Garantizamos que la madera arriba detallada ha sido tratada en profundidad con el producto protector de maderas TANALITH E 3492, mediante el sistema BETHELL de impregnación en autoclave (Vacío- Presión- Vacío).

La madera así tratada queda protegida, de forma permanente no deslavable, frente a todo tipo de hongos e insectos xilófagos por periodo de SIETE años.

En Covalada (Soria) a .....



WOOD PRESERVATIVE

## *CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES TANALITH® E3492*

**TANALITH® E3492 LA MADERA CON TRATAMIENTO A PRESIÓN TANALITH® HA SIDO IMPREGNADA CON EL PRESERVANTE DE MADERA TANALITH® BAJO CONDICIONES CONTROLADAS EN UNA PLANTA DE IMPREGNACIÓN DE VACÍO/PRESIÓN.**

**LA MADERA CON TRATAMIENTO A PRESIÓN TANALITH® E3492 ESTÁ PROTEGIDA CONTRA LA DESCOMPOSICIÓN FÚNGICA (PUTREFACCIÓN) Y DE LOS ATAQUES DE INSECTOS, A FIN DE ASEGURAR UNA PROLONGADA VIDA ÚTIL DE LA MADERA O DE LOS COMPONENTES DE MADERA TRATADOS SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES APROPIADAS.**

**TRAS SU IMPREGNACIÓN, EL PRESERVANTE SE UNE A LA ESTRUCTURA DE LA MADERA DE FORMA TAL QUE NO SE LO PUEDE SEPARAR DE ELLA.**

**EL PRESERVANTE PARA MADERA TANALITH® E3492, ESTA LIBRE DE CROMO Y ARSÉNICO, PRODUCTOS CUYO USO HA SIDO RESTRINGIDO POR LA UNIÓN EUROPEA DESDE EL AÑO 2002, CUMPLIENDO ASÍ LA NORMATIVA 76/769/EEC VIGENTE EN ESTA MATERIA. CUENTA CON REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE USO BAJO LA REGLAS DE CONTROL DE PESTICIDAS DEL REINO UNIDO.**

**EL TRATAMIENTO CONTIENE BIOCIDAS DE COBRE Y TIAZOL.**

**LOS USOS TÍPICOS DE LA MADERA CON TRATAMIENTO TANALITH® E3492 INCLUYEN CONSTRUCCIÓN GENERAL, ENCHAPADO, ESTRUCTURAS DE MADERA PARA JARDÍN Y ESPARCIMIENTO, CERCAS Y EQUIPO PARA JUEGOS INFANTILES, ESTANDO TODAS ESTAS APLICACIONES DENTRO DE LAS CLASES DE Uso 1, 2, 3 y 4 (BS EN 335-1).**

**LA MADERA CON TRATAMIENTO A PRESIÓN TANALITH® E3492 SE ENCUENTRA DISPONIBLE CON IMPERMEABILIZANTE (MADERA CON TRATAMIENTO A PRESIÓN TANALITH® EXTRA) Y CON COLOR INCORPORADO (MADERA CON TRATAMIENTO A PRESIÓN TANATONE®).**

## *TUTELA DE PRODUCTO*



**Nosotros en Lonza hacemos todo lo posible para identificar los efectos sobre la salud y el medio ambiente de nuestros productos comerciales para asegurar que las personas que manipulan y utilizan cuentan con la información suficiente para hacerlo con seguridad. Como parte vital de ser buenos administradores de nuestros productos, tenemos un proceso formal, multifacética para la caracterización y gestión de los riesgos del producto.**